

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН / GLAZED CERAMIC TILES FOR INTERIOR FACING OF WALLS

Наименование показателя / Index title	Фактические параметры / Actual parameters	Значение по СТБ 1354-2002 / Value of State Standard of Belarus 1354-2002
1. Отклонение от номинальных размеров / Variation in nominal dimensions: по длине и ширине, %, не более / in length and width, %, not more по толщине, %, не более / in thickness, %, not more	±0,5 ±4	±0,8 ±8
2. Кривизна лицевой поверхности, не более, % / Border rectilinearity, not more, %	+(0,2-0,3) -(0,1-0,2)	+0,5 -0,3
3. Косоугольность, не более, % / Squareness, not more, %	0,1-0,2	0,6
4. Термическая стойкость глазури, °С / Glaze thermal resistance, °C	125-150	125-150
5. Твердость глазури по Моосу, не менее / Glaze hardness index (Moos), not less	5	5
6. Прочность при изгибе, не менее (МПа) / Bending strength, not less (MPa)	21-25	15
7. Водопоглощение, не более, % / Water absorption, not more, %	14-16,5	24
8. Химическая стойкость / Chemical resistance	химически стойкая / р-р №3 / chemical-resistant / solution №3	химически стойкая / р-р №3 / chemical-resistant / solution №3

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛА / GLAZED CERAMIC FLOOR TILES

Наименование показателя / Index title	Фактические параметры / Actual parameters	Значение по ГОСТ 6787-01 / Value of State Standard 6787-01
1. Отклонение от номинальных размеров / Variation in nominal dimensions: по длине и ширине, мм / in length and width, mm по толщине, мм / in thickness, mm	±1,5 ±0,5	±1,5 ±0,5
2. Кривизна лицевой поверхности, не более, мм / Border rectilinearity, not more, mm	1,0	1,5
3. Косоугольность, не более, мм / Squareness, not more, mm	1,0	1,5
4. Водопоглощение, не более, % / Water absorption, not more, %	3,0-4,0	4,5
5. Термическая стойкость глазури, °С / Glaze thermal resistance, °C	200	125
6. Твердость глазури по Моосу, не менее / Glaze hardness index (Moos), not less	5	5
7. Степень износостойкости / Abrasion resistance	1-4	1-4
8. Морозостойкость (циклов) / Frost resistance (cycles)	>200	-
9. Прочность при изгибе, не менее (МПа) / Bending strength, not less (MPa)	35-40	28

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ / GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Наименование показателя / Index title	Фактические параметры / Actual parameters	Значение по ГОСТ 6787-01 / Value of State Standard 6787-01
1. Отклонение от номинальных размеров / Variation in nominal dimensions: по длине и ширине, мм / in length and width, mm по толщине, мм / in thickness, mm	±1,5 ±0,5	±1,5 ±0,5
2. Кривизна лицевой поверхности, не более, мм / Border rectilinearity, not more, mm	1,0	1,5
3. Косоугольность, не более, мм / Squareness, not more, mm	1,0	1,5
4. Водопоглощение, не более, % / Water absorption, not more, %	0,5	4,5
5. Термическая стойкость глазури, °С / Glaze thermal resistance, °C	200	125
6. Твердость глазури по Моосу, не менее / Glaze hardness index (Moos), not less	5-7	5
7. Степень износостойкости / Abrasion resistance	2-4	1-4
8. Морозостойкость (циклов) / Frost resistance (cycles)	>200	-
9. Прочность при изгибе, не менее (МПа) / Bending strength, not less (MPa)	45-50	28
10. Скользкость / Slipperiness	R9-R12	R9-R13